上瓷时代（泰州）科技有限公司

氧化铝造粒粉检测指标

牌号	9502等		
批号	2307298		
Al_2O_3 %	≥95.0		
Na_2O %	≤0.1		
Fe_2O_3 %	≤0.05		
松装密度 g/cm^3	1.10		
水份 %	0.31		
坯体密度 g/cm^3	2.35		
烧矢量 %	<4.0		
α-Al_2O_3晶粒径 μm	2-3		
烧结温度 ℃	1600		
保持时间 H	2.5		
成瓷密度 g/cm3	3.72		
平均收缩率 %	16.25		
粒径分布 目	40—250		
瓷色	白		
检验员	02	检测结果	合格

上瓷时代（泰州）科技有限公司 已检验

注：1. 以上数据均在本公司实验条件下检测 坯体直径Φ22 重10g 压力80Mpa。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App